



MORTARPLUS

MP-77 Joint Fill & Finis +

MP-77 Joint Fill & Finis + bisa langsung digunakan berbentuk pasta, tidak ada material terbang, dibuat menggunakan formulasi berbahan dasar acrylic berkualitas tinggi dari Mortarplus . Mudah digunakan dan dibersihkan dengan air.



Ready to Use Joint Compound

MP-77 Joint Fill formula berkualitas tinggi untuk pengisi sambungan dan perbaiki retak. Tidak berbau, tidak beracun dan tahan jamur.

High Flexibility

Baik digunakan untuk media sambungan yang ada pergerakan kecil seperti pada papan semen board, panel beton dll.







Strong Bond

Punya daya ikat kekuatan bagus, lebih tahan retak dan kurangi susut.

Easy Application

Halus dan mudah digunakan cepat kering dari tiap layer bisa diaplikasikan menggunakan kape besi atau plastik.

Papan Semen



Perbaiki Retak

Penggunaan

Papan Semen

- 1 Bersihkan media yang akan diaplikasi dari debu/ minyak dan gunakan primer (apabila diperlukan)* campuran (MP-48 : air = 1 : 4)
- 2 Aplikasikan MP-77 Joint Fill untuk mengisi celah natnya terlebih dahulu dan biarkan sampai mengering sentuh 15-30 menit. (untuk nat dalam > 5mm masukan backing rod)
- 3 Aplikasi lagi MP-77 Joint Fill gunakan tap diantara celah sambungan kemudian tutup bertahap sampai rata. (untuk papan semen board, hasil lebih baik menggunakan recess)
- 4
- 5 Setelah kering sempurna 12-24 jam Amplas (apabila diperlukan) setelah kering atau bisa dilapisi tipis apabila terlihat kurang rata.
- 6 Dicat dengan primer /wall sealer untuk menyamakan daya serap dari papan semen setelah itu dicat finish akhir.

Perbaiki Retak

- 1 Untuk perbaikan retakan pada Acian, Plester dan Beton. Buka retakan selebar 2-3 mm dengan alat kecil. Buang material yang lepas dan bersihkan retakan dengan kain lembap.
- 2 Isi retakan dengan MP-77 Joint Fill dengan kape hingga rata dan rata dengan dinding. Setelah setengah kering (30 menit) aplikasikan lapisan kedua MP-77 (apabila diperlukan) Setelah kering, amplas dan cat.

Data Teknis

Daya Sebar	5 - 6m ¹ per kg (nat + recess papan semen)
Kering Sentuh	± 2 jam
Kering Sempurna	± 24 jam
Ketebalan	0.5 - 3.0mm
Penyimpanan	12 bulan dalam keadaan tertutup
Kemasan	1kg dan 4kg Resealable Pail

www.mortarplus.com
mortarplus.info@gmail.com

PT. Mortarindo Prima Perkasa,
Menara Kuningan Lt. 15,
Jl. HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta 12940

MP-77 Joint Fill Multifungsi

- Perbaiki Retak Acian
- Pengisi Celah Sambungan
- Lem Profilan
- Perata Acian
- Plamir
- Bisa ditambahkan semen+pasir+air (apabila diperlukan)*



Penyimpanan

Bertahan sampai 12 bulan dalam pail belum di buka.

Pembersihan

Segera cuci peralatan dan tangan dengan air bersih sebelum kering. Tidak beracun.

